

Полутонкая базовая 58-56 качества светло-серая

- Шерсть однородная, имеет пожелтевший вид. небольшую потурю прочности на разрыв по органолиптической оценке.
- По длине и состоянию не сортируется.
- Массовая доля прокидов всех других сортов не более 5%. Могут встречаться, как случайные, х/б и синтетические примеси.
- Содержание растительных примесей более 3%.
- Норма влажности - 12 - 19%.
- Остаточное содержание жира - 0,5 - 2,0%.
- Содержание минеральных примесей до 5%.
- Содержание остаточной щёлочи - 0,27%.